



Especificacion de Producto

Mercado	Segmento	Aplicacion
INYECCIÓN GENERAL	INYECCIÓN	OTROS INYECTADOS

Especificacion

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
FISICAS			
DUREZA	ASTM D 2240	SHORE A15s	87.00 ± 2.00
DENSIDAD	ASTM D 792	g/cm3	1.31 ± 0.03
COLOR L	ME 12	PATRÓN	26.83 ± 0.80
COLOR A	ME 12	PATRÓN	-0.08 ± 0.80
COLOR B	ME 12	PATRÓN	0.09 ± 0.80
MECÁNICAS			
TENSIÓN DE RUPTURA ORIGINAL	ASTM D 638	Kgf/mm2	1.40 (min)
ALONGAMIENTO DE RUPTURA ORIGINAL	ASTM D 638	%	200.00 (min)

Los datos presentados arriba son basados en testeos laboratoriales que Karina Indústria e Comércio de Plásticos LTDA cre serem confiabres y son proveídos solamenta para fines informativos, no constituyendose cualquier forma de garantia.